

---

**BUTYBAND**

---

Stand: 14.03.2005

Seite 1 von 2

**Technische Eigenschaften :**

Banddicke	0,6mm Gesamt 0,55mm Butylkautschuk 0,05mm Alukaschierung
Wasserdampfdiffusionsdichte	2,5 g/m <sup>2</sup> in 24 Std.
Dichte	1,00 g/ml (Dichtmasse)
Fließbeständigkeit (ISO 7390)	unter 3mm bei +5°C und +70°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
UV Stabilität	gut
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2

**Produktbeschreibung:**

BUTYBAND ist ein anwendungsfertiges elasto-plastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung (0,6mm) auf Basis Butyl-Kautschuk. Auf der Butylschicht befindet sich eine abziehbare Schutzfolie.

**Produkteigenschaften:**

- Sehr schnelle und starke Haftung auf vielen Untergründen
- Wasserdicht
- Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- Kälteflexibel
- UV- und witterungsbeständig
- Bitumenverträglich
- Selbstklebend
- Keine Ölmigration in den Untergrund
- Dampfdiffusionsdicht
- Einfache Verarbeitung
- Gute Anstrichverträglichkeit

**Anwendung:**

- Abdichten von, Dachrinnen, Fallrohren, Schornsteinen, Wellplatten, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen u.s.w.
- Universelles Dicht- und Reparaturband

- Abdichten von Glasdachkonstruktionen
- Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau
- Abdichtungen in der Klima- und Lüftungstechnik
- Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird.

**Lieferform:***Farbe:*

Aluminium – oder bleifarbig (Beschichtung), grau (Klebefläche)

*Verpackung:*

7,5 cm - 8 Rollen a`10m pro Karton  
10 cm - 8 Rollen a`10m pro Karton  
15 cm - 4 Rollen a`10m pro Karton  
22,5 cm - 4 Rollen a`10m pro Karton  
30 cm - 4 Rollen a`10m pro Karton

**Haltbarkeit:**

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---

## BUTYBAND

---

Stand: 14.03.2005

Seite 2 von 2

**Untergründe :**

Alle üblichen Bauuntergründe. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe sind mit PRIMER 100 vorzubehandeln.

**Verarbeitung:**

Benötigte Menge BUTYBAND von der Rolle schneiden oder reißen. Die Trennfolie abziehen und BUTYBAND kräftig und

blasenfrei aufdrücken. Wenn mehrere Streifen nebeneinander geklebt werden, ist darauf zu achten, daß mind. 50mm Überlappung besteht.

*Verarbeitungstemperatur:* +5°C bis + 30°C

*Reinigung:* mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch

**Sicherheitsempfehlungen:**

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---

Soudal Werk Leverkusen  
Olof-Palme-Str. 13  
D-51371 Leverkusen  
Tel.: +49 214 6904-0  
Fax: +49 214 690423  
verkauf@soudal.com

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

Soudal Österreich  
Hummelfeldstraße 13  
A-4300 Sankt-Valentin  
Tel.: +43 7435 59 065  
Fax: +43 7435 59 087  
mayr@soudal.com